

میزان پوسیدگی و ماندگاری فیشور سیلانت مولر اول دائمی در گروهی از کودکان ۶-۹ ساله شهر اصفهان

دکتر مریم حاج نوروز علی تهرانی^۱، دکتر مینا شاه طوسي^۱، دکتر احمد اعتمادی^۲

۱. گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

۲. دندانپزشک

چکیده

زمینه و هدف: میزان فراینده‌ی بروز پوسیدگی‌های شیارها به احتمال زیاد مربوط به کاهش شیوع پوسیدگی در سطوح بین دندانی می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ماده فیشورسیلانت در کاهش پوسیدگی دندانهای مولر اول دائمی و بررسی ماندگاری این ماده در زمانهای مختلف می‌باشد.

مواد و روشها: در این مطالعه تجربی ۳۰ نفر از کودکان ۶-۹ ساله که دارای دو دندان مولر اول دائمی سالم بودند انتخاب شدند. یکی از دندانها بعنوان شاهد انتخاب شد و بر روی دندان دیگر ماده فیشورسیلانت قرار گرفت. بعد از ۱۲ ماه میزان پوسیدگی و ماندگاری ماده فیشورسیلانت بررسی شد. ماده مورد استفاده در این تحقیق سیلانت با مارک (Deguseal) بود و ایزولاسیون با رابردام انجام شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم افزار رایانه‌ای SPSS و با استفاده از آزمون (کای دو) بود.

یافته‌ها: پس از ۶ ماه ۲۰٪ از دندانهای شاهد پوسیدگی شده بودند. میزان پوسیدگی دندانهای فیشور سیلانت شده در این مدت ۳/۳٪ بود. بعد از ۱۲ ماه میزان پوسیدگی دندانهای شاهد ۲۶/۶٪ و پوسیدگی دندانهای سیلانت شده در این مدت ۶/۶٪ بود ($P < 0.001$). میزان گیر کامل ماده فیشور سیلانت در همین زمانها به ترتیب ۹۲/۳٪ و ۹۰٪ بود ($P < 0.001$).

نتیجه گیری: فیشورسیلانت‌های جایگذاری شده توسط کارکنان دندانپزشکی درست آموزش دیده در پیشگیری از پوسیدگی فرورفتگی‌ها و شیارهای سطوح در معرض خطر این موثر و سودمند هستند. موثر بودن این ماده با روش خوب جایگذاری و پیگیری مناسب و پوشاندن مجدد در صورت لزوم افزایش می‌یابد.

کلید واژه‌ها: پوسیدگی، فیشور سیلانت، ماندگاری، مولر اول دائمی

وصول مقاله: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ پذیرش مقاله: ۱۰/۰۵/۱۳۹۳

نویسنده مسئول: دکتر مینا شاه طوسي
m.shahtusi@gmail.com

مقدمه و بیان مسئله:
بدان مبتلا بوده است. میزان شیوع پوسیدگ پنج برابر آسم است (۱). بنابراین بذردا افرادی در طول عمر خود از این بیماری مصون می‌مانند. در بسیاری موارد مشکل پوسیدگی در مراحل اولیه رویش دندانهای کودکان آغاز

پوسیدگی دندان یکی از مشکلات بزرگ جوامع بشری و جزء شایعترین بیماریهای است که انسان از ابتدای تاریخ

روشها و مواد

پژوهش حاضر، پژوهشی تجربی از نوع مقطعی است که درمورد کودکان ۶-۹ ساله مراجعه کننده به بخش اطفال دانشکده دندانپزشکی اصفهان با تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.

این کودکان بایستی حداقل دو دندان مولراول دائمی سالم و بدون پوسیدگی داشته باشند. فرم شیارهای سطح اکلوزال این دندانها دارای عمق زیاد و عرض کم باشد. ضمن اینکه رضایت والدین این کودکان نیز باید به صورت کتبی اخذ می گردید. متغیر مستقل در این مطالعه ماده فیشور سیلانت و متغیرهای وابسته میزان پوسیدگی و میزان ماندگاری این ماده در دندانهای مورد نظر است.

پس از اینکه افراد مراجعه کننده توسط یک نفر متخصص دندانپزشکی کودکان معاینه می شدند و دندانهای مولر اول بدون پوسیدگی تشخیص داده می شد و نیاز دندان به جایگذاری ماده فیشور سیلانت مسلم می گردید این فرد جهت این تحقیق مناسب تشخیص داده شده و در صورت رضایت والدین کارهای زیر صورت می گرفت: بطور تصادفی یکی از دندانها در فک بالا یا پائین بمنظور قرار دادن فیشور سیلانت انتخاب شده و توسط رابردم از محیط دهان ایزوله می شد دندان همنام در همان فک ویا فک مقابل بعنوان دندان شاهد در نظر گرفته می شد، سپس توسط اسید فسفریک ۳۷٪ دندان اچ شده، توسط پوار آب و هوا شسته و سپس خشک می گردید و پس از آن سیلانت روی دندان قرار می گرفت. سیلانت مورد استفاده در این تحقیق سیلانت با مارک Degussa آلمان از نوع لایت کیور بود که با تاباندن خانه Degussa نور بمدت ۲۰ ثانیه سخت می شد. سپس اکلوژن چک شده و بیمار مرخص می شد. فتوگراف از دندانهای بیمار قبل از کار تهیه می شد تا با فتوگرافهای بعدی در مراجعه ۶ ماهه و ۱۲ ماهه مقایسه شود. دستور خاصی در اینجا برای

شده و باعث تاثیرات سوء جسمانی و گاهآ روانی بر کودک می شود بنابر این پیشگیری از ایجاد و شیوع پوسیدگی باید از دوران کودکی آغاز شود.

پیشگیری از پوسیدگی روشهای متفاوتی دارد که نوشتۀ حاضر مجموعه ای از مطالعات و بررسی های انجام شده درمورد یکی از انواع آن یعنی استفاده از فیشور سیلانت در پیشگیری از پوسیدگی سطوح اکلوزال دندانها می باشد. شیارهای دندانی در کودکان در سطح جونده هنوز کامل نشده است و عمیق تراز حالت عادی است. چون قسمت عمقی شیار دارای مینای نازکی بوده و سطح مینا به DEJ زیرین که به پوسیدگی بسیار حساس است نزدیک می باشد (۲). بهمین دلیل این شیارها در کودکان استعداد بیشتری برای پوسیدگی دارند عمل فیشور سیلانت که یک روش بدون عارضه می باشد راهی است که توسط آن این شیارها توسط مواد مخصوصی پوشیده می شوند تا اینکه ضریب و احتمال پوسیدگی آنها کمتر شود.

بنابر نظر Lygidakis و همکارانش میزان تاثیر سیلانت متناسب با میزان گیر آن است سیلانت های سالم سطوح دندانی را از پوسیدگی محافظت می کند ضمن آنکه موقفيت سیلانت به تکنیک دقیق عمل کننده بستگی دارد. (۳)

مطالعات کلینیکی متعددی از ۶ ماه تا ۱۵ سال جهت بررسی میزان گیر و وقوع پوسیدگی و تاثیر شیارپوش در پیشگیری از پوسیدگی سطوح اکلوزال انجام گرفته است. میزان گیر کامل بین ۹۲٪ بعد از یک سال تا ۲۸٪ بعد از ۱۵ سال متغیر می باشد. بروز پوسیدگی از ۴٪ بعد از یک سال به ۱۴٪ بعد از سه سال افزایش یافته است (۴). حتی ۱۵ سال بعد از قرار دادن اولین شیارپوش بروز پوسیدگی ۲۱٪ و میزان گیر کامل ۲۸٪ بود. (۵)

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ماده فیشورسیلانت در کاهش پوسیدگی دندانهای مولر اول دائمی و بررسی ماندگاری این ماده در زمانهای مختلف می باشد.

در حالی که میزان پوسیدگی در دندانهایی که فیشور سیلانست شده بودند در بررسی ۶ ماهه تنها ۳/۳٪ بود. در بررسی ۱۲ ماهه نیز میزان پوسیدگی دندانهای شاهد ۲۶/۶٪ و دندانهای فیشور سیلانست شده تنها ۶/۶٪ مشخص گردید که این اعداد تفاوت معناداری از نظر آماری را نشان می‌دهند ($p < 0.001$) در واقع روشمندی گردد که استفاده از ماده فیشور سیلانست تاثیر بسزایی در کاهش میزان پوسیدگی دندانها ایفا می‌نماید. (جدول ۱)

در بررسی میزان گیر فیشور سیلانست، ۹۲/۳٪ دندانهای فیشور سیلانست شده پس از ۶ ماه دارای گیر کامل بودند و ۶/۷٪ بقیه دندانها گیر ناقص داشتند. در بررسی ۱۲ ماهه نیز ۹۰٪ نمونه‌ها دارای گیر کامل و ۱۰٪ بقیه دارای گیر ناقص بودند. در واقع در این تحقیق هیچکدام از موارد فیشور سیلانست شده در مدت ۶ و ۱۲ ماهه گیر خود را بطور کامل از دست نداده بودند. (جدول ۲)

بحث:

امروزه توجه حرفه دندانپزشکی بیش از پیش به موضوع پیشگیری معطوف شده است به مدت چند دهه نگرانی اصلی پوسیدگی سطوح صاف بوده است ولی در بررسی‌های اخیر در جوامع فلوریده نشان دهنده کاهش قابل توجه پوسیدگی سطوح صاف نسبت به فرورفتگی‌های شیارهای دندانی است(۷).

با معرفی سیلانست‌ها یک روش کلینیکی جهت پیشگیری از پوسیدگی شیارها در دسترس قرار گرفته است. خواص مهار پوسیدگی شیارپوش‌ها به سمته شدن فیزیکی فرورفتگیها و شیارهای دندان نسبت داده شده است و این امر از استقرار باکتریهای جدید در فرورفتگیها و شیارها و نیز از نفوذ کربوهیدراتهای تخمیر شونده برای دسترسی هرگونه باکتری باقیمانده در فرورفتگیها و شیارها پیشگیری می‌کند. بنابراین باکتریهای باقیمانده نمی‌توانند در غلظتهای پوسیدگی زا اسید تولید کنند و

بیمار وجود نداشت جز اینکه بیمار ۶ ماه بعد جهت ادامه درمان مراجعه نماید پس از ۶ ماه از جهت گیر ماده مورد استفاده و اینکه آیا در همان دندان یا دندان شاهد پوسیدگی وجود دارد یا نه معاینه انجام شد که این کار پس از ۱۲ ماه نیز مجدداً انجام گردید و پس از آن نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت شاخص مورد نظر در اینجا برای پوسیدگی گیر کردن سوند در شیارهای دندان بود و برای ماندگاری هم وجود داشتن یا موجود نبودن کامل یا نسبی ماده فیشور سیلانست روی دندان بود. برای بررسی دقیق تر ماندگاری ماده فیشور سیلانست و پوسیدگی احتمالی دندانهای شاهد و مورد در مراجعه اول (قبل از شروع بکار) و در مراجعات عو ۱۲ ماهه از دندانهای شاهد و مورد بیمار فتوگراف تهیه می‌شد و فتوگرافها با یکدیگر مقایسه می‌شد.

ماندگاری بهصورت ۳ درجه: ۱- گیر کامل ۲- گیر ناقص و ۳- بدون گیر ماده فیشور سیلانست طبقهبندی می‌شود. گذاشتن فیشور سیلانست توسط ۱ نفر متخصص دندانپزشکی کودکان و سپس بررسی آن توسط ۲ نفر متخصص دندانپزشکی کودکان، با کمک ۱ دستیار که داده ها را ثبت می‌کردند، انجام شد. به منظور دست طلبی به روایی و پایابی اطلاعات به دست آمده، نظر دونفر پژوهشگر باهم کالجیره گردید تا از خطا جلوگاهی به عمل آئی.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم افزار رایانه ای SPSS و با استفاده از آزمون χ^2 (کای دو) بود.

نتایج:

فرضیه‌ای که در این تحقیق بررسی گردید این بود که میزان پوسیدگی در دندانهای مولر اول کودکان با استفاده از ماده فیشور سیلانست و بدون استفاده از این ماده تفاوت دارد، با مراجعه به یافته‌های تحقیق در این زمینه پس از ۶ ماه ۲۰٪ دندانهای شاهد پوسیده شده بود،

با مراجعه به یافته های تحقیق در این زمینه پس از ۶ ماه ۲۰٪ دندانهای شاهد پوسیده شده بود در حالی که میزان پوسیدگی در دندانهایی که فیشور سیلانت شده بودند در بررسی ۶ ماهه تنها ۳/۳٪ بود. در بررسی ۱۲ ماهه نیز میزان پوسیدگی دندانهای شاهد ۲۶/۶٪ و دندانهای فیشور سیلانت تنها ۶/۶٪ مشخص گردیده است که این اعداد تفاوت معناداری از نظر آماری را نشان می دهند ($p<0.001$)

بررسی های لبراتواری و کلینیکی شواهد محکمی در توانائی این مواد رزینی در ایجاد مقاومت نسبت به پوسیدگی فراهم آورده است. (۸-۱۲)

گیر و دوام فیشور سیلانت بر روی دندانهای مولر دائمی عامل مهم در موفقیت برنامه های پیشگیری برای حفظ و نگهداری دندانهای کودکان است. مطالعات کلینیکی متعددی جهت بررسی میزان گیر و موقع پوسیدگی و تاثیر شیارپوش در پیشگیری از پوسیدگی در کشور های مختلف انجام گرفته است. متأسفانه تعداد چنین مطالعاتی در ایران کم و محدود است.

جدول ۱: بررسی توزیع فراوانی کلی پوسیدگی در دندانهای شاهد و فیشور سیلانت به تفکیک زمان بررسی

بررسی ۱۲ ماهه		بررسی ۶ ماهه		
دندانهای فیشور سیلانت	دندانهای شاهد	دندانهای فیشور سیلانت	دندانهای شاهد	دارای پوسیدگی
%۶/۶	%۲۶/۶	%۳/۳	%۲۰	
%۹۳/۴	%۷۳/۴	%۹۶/۷	%۸۰	بدون پوسیدگی
%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	تعداد کل

جدول ۲: مقایسه توزیع فراوانی نوع ماندگاری ماده فیشور سیلانت در زمانهای ۶ و ۱۲ ماه

بررسی ۱۲ ماهه		بررسی ۶ ماهه		
فراوانی نسبی	فراوانی مطلق	فراوانی نسبی	فراوانی مطلق	گیر کامل
۹۰	۲۷	۹۳/۳	۲۸	
۱۰	۳	۶/۷	۲	گیر ناقص
.	.	.	.	بدون گیر
۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	کل

بازبینی ۶ و ۱۲ ماهه در همین محدوده قرار دارد. (۱۳). در مطالعه خانم دکتر تهرانی زاده و همکاران در زاهدان (۱۴) در یک بررسی ۳۸ ماهه شناس ایجاد پوسیدگی در دندان های سیل نشده ۵ برابر دندان های فیشور سیلانت شده بود.

در واقع روشن می گردد که استفاده از ماده فیشور سیلانت تاثیر بسزایی در کاهش میزان پوسیدگی دندانها ایفا می نماید. (جدول ۱) در تحقیقات آقای Louise میزان پوسیدگی دندانهای فیشور سیلانت شده در طی ۶ ماه از ۲ تا ۴٪ و در بررسی ۱۲ ماهه از ۴ تا ۷٪ بیان شده است که این اعداد بدست آمده در این مطالعه در هر دو زمان

در گروه سنی کودکان و نوجوانان کاهش قابل توجهی از نظر پوسیدگی دندان در رابطه با ضایعات سطوح صاف نشان می دهد بنابراین کاربرد شیارپوش در پیشگیری از پوسیدگی فرورفتگی ها و شیارهای سطح اکلوزال یک روش امیدوار کننده است.

پس بطور خلاصه و با توجه به آمار بدست آمده از این پژوهش دندانپزشکان گرامی را به استفاده گسترده تر از فیشورسیلانت بعنوان یک ماده کاملاً موثر در پیشگیری از پوسیدگی توصیه می نمائیم.

در بررسی ۱۲ ماهه در مطالعه حاضر ۹۰٪ نمونه ها گیر کامل و ۱۰٪ گیر ناقص داشتند درحالی که در تحقیق آقای Walker (۱۵) گیر کامل بعد از ۱۲ ماه بین ۷۳ تا ۹۹٪ و گیر ناقص پس از ۱۲ ماه بین ۷۰ تا ۲۰٪ بوده است که داده های مطالعه حاضر در همین محدوده قرار دارد. در تحقیق آقای Lygidakis (۱۶) گیر کامل بعد از ۴۸ ماه ۴۸٪/۲۵.۵٪ گیر ناقص پس از ۴۸ ماه ۴۴.۶٪/۲۹.۷٪ بوده است و در ۷۳٪ دندان های طور کامل سیلانت از دست رفته بود.

McCune در مطالعه ای بر روی ۲۰۰ کودک ۶-۸ مولث بودن سیلانت را مورد ارزیابی قرار دادند. بعد از ۳ سال پیشگیری، ۸۷ درصد موارد گیر داشتند و میزان موفقیت سیلانت در پیشگیری از پوسیدگی ۵۵٪ درصد بود (۱۷). در برنامه فیشور سیلانت در مدارس آتلانتا بین سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ علی رغم عدم امکان پیگیری مراجعه کنندگان، استفاده های سیلانت بهتر از عدم استفاده از آن بود (۱۸).

توصیه می شود مطالعات دیگری در این زمینه با پیگیری های طولانی تر انجام گردد.

به منظور استفاده بهتر و ارزانتر از سیلانت پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

۱- انتخاب صحیح موارد نیازمند به سیلانت و گروه های سنی مناسب

۲- سیل کردن دندانهایی که بیشترین استعداد به پوسیدگی را دارند.

۳- آموزش به سایر پرسنل دندانپزشکی در مورد کاربرد سیلانت ها

نتیجه گیری:

پیشگیری از پوسیدگی و ماندگاری فیشورسیلانت بر روی دندانهای مولر دائمی عامل مهم در موفقیت برنامه های پیشگیری برای حفظ و نگهداری دندانهای دائمی در کودکان است. بدلیل اینکه شیوع وقوع پوسیدگی دائمی در کودکان است.

References

1. Pinkham JR. Pediatric dentistry infancy throughout adolescence. 2013; 29: 417.5ed.
2. Rohr M, Makin son of: Pit and fissures morphology. J Dent child 1991; 58-97.
3. Lygidakis, Oulis KL, Christodou lidis A. Evaluation of fissure sealant retention following four different isolation and surface preparation techniques: four-years clinical trials. J. clin. Pediatr.Dent. 1994; 19(1): 23-5.
4. Pinkham JR. Pediatric dentistry infancy throughout adolescence .4th ed. ST Louis, Missouri: Elsevier Saunders; 2005.P.520-541.
5. Garcia-Godoy F, Harris NO, Helm DM. Pit and Fissure Sealants. In: Harris NO, Garcia-Godoy F, Primary Prevention Dentistry. 6th ed. USA: Pearson Prentice Hall; 2004. P 286.
6. Simonsen RJ: Retention and effectiveness of dental sealant after 15 years: JADA 1991; 122-34.
7. Pinkham JR. Pediatric dentistry infancy throughout adolescence. 2013; 17: 253-256.5ed.
8. Elderton J.D. Management of early dental caries in fissures with fissure sealant Br. Dent. J. 1985; 17(2): 132-5.
9. Oong EM, Griffin SO, Kohn WG, Gooch BF, Caufield PW. The effect of dental sealants on bacteria levels in caries lesions: a review of the evidence. J Am Dent Assoc. 2008 Mar; 139(3):271-8; quiz 357-8. Review.
10. Griffin SO, Oong E, Kohn W, Vidakovic B. The effectiveness of sealants in managing caries lesions. J Dent Res. 2008 Feb; 87(2):169-74.
11. Jodkowska E. Efficacy of pit and fissure sealing: long-term clinical observations. Quintessence Int. 2008 Jul-Aug; 39(7):593-602.
12. Baca P, Castillo AM, Bravo M, Junco P, Baca AP. Mutans streptococci and lactobacilli in saliva after the application of fissure sealants. Oper Dent. 2002 Mar-Apr; 27(2):107-11.
13. Louise Brearley Messer,Hanny calachet, Michel V. Morgan The retention of pit and fissure sealants placed in primary school children by Dental Health services, Victoria. Australion Dental Journal 1997; 42(4): 233-9.
14. Amiri tehrani zadeh N, Hashemi tabar M, Mehdinezhad Z. Evaluation the effect of the Fissure Sealant performed in the community center in occlusal Caries Prevention of the First Permanent Molars. J Res Dent Sci. 2011; 8 (2) :96-101
15. Walker J Floyd K. Jakobsin J. pinkham JR The effectiveness of preventive resin restoration in pediatric patients J Dent child 1996; 63(5): 338-340.
16. Lygidakis NA, Dimou G, Stamataki E. Retention of fissure sealants using two different methods of application in teeth with hypomineralised molars (MIH): a 4 year clinical study. Eur Arch Paediatr Dent. 2009 Dec; 10(4):223-6.
17. McCune RJ, Bojannini J, Abodeely RA. Effectiveness of a Pit and Fissure Sealant in the Prevention of Caries: ThreeYear Clinical Results. J Am Dent Assoc. 1979 Oct; 99(4):619-23.
18. Barbara F, Susan O, Gray Sh K, Beauchamp J, Caufield PW, Crall JJ, et al. Preventing Dental Caries Through School-Based Programs: Updated Recommendations and Reviews of evidences. J Am Dent Assoc. 2009; 40(11):1356-